

- Isole les tâches
- Opacité
- Sans reprise
- Sans tension



## DÉFINITION

Peinture mate à plafond, haut de gamme, à l'huile chaulée. Isolant au noir de fumée, à la nicotine, à la suie, aux taches. Excellente peinture de rénovation.

## UTILISATION

- Intérieur
- Neuf et rénovation

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect</b>	: mat BS à 85° : 1%	<b>Temps de séchage</b> : (à 23°C et 50% HR)	
<b>Teintes</b>	: blanc	- au toucher	2 h
<b>Densité</b>	: 1,45 (±0.05)	- recouvrable	24 h
<b>Extrait sec pondéral</b>	: 70,7%	<b>Classification AFNOR</b> : NFT 36005 - Famille 1 - Classe 2b	
<b>Extrait sec volumique</b>	: 44,3%	<b>Conditionnement</b> :	5 L - 15 L
<b>Rendement moyen</b>	: 9 à 10 m <sup>2</sup> / L		

## MISE EN OEUVRE

### SUPPORTS

- Plaques de plâtre cartonnées
- Enduits base Plâtre
- Anciennes peintures mates
- Autres : nous consulter

Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

### PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)

- Travaux de rénovation : lessivage ou décapage, ponçage, dépoussiérage
- Travaux neufs : ponçage, dégraissage (dépoussiérage)

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage et d'enduisage pourront être nécessaires.

## APPLICATIONS

Sur fond poreux et/ou farinant, appliquer une couche de FIXINCO diluée à 10%.

Système	Nature du fond				
	Brut	Peint adhérent	Boiserie	Supports bloqués : PVC, verre,...	métaux Ferreux
Impression	AZUMAT dilution 15 %		-	-	-
Intermédiaire		AZUMAT dilution 5 %	-	-	-
Finition	AZUMAT dilution 0 à 5 %		-	-	-

Pour tout autre support, nous consulter.

Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

## MATÉRIEL

### Brosse

**Rouleau** : manchon polyamide méché 12mm

**Pompe Airless** : nous consulter

**Autre** : nous consulter

## DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White Spirit désaromatisé.

## OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010). Ce produit contient maximum 350 g/l.

Version 3J