SIGMALYS ÉVO VELOURS

Peinture Intérieure
Peintures Velours

Réduction Carbone · Sécurité · EU Ecolabel www.ecolabel.eu · EU Ecolabel : FR/044/020 · Contrôle substances indésirables Ambiance Intérieure · EXCELL ZONE VERTE · Au-delà de la réglementation · EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS · M1 · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR · A+ · A+ A B C · CHROMATIC® · INT

Définition

Peinture garnissante en phase aqueuse d'aspect velours.

Domaines d'emploi

- Intérieur.
- Travaux neufs ou de rénovation.
- Murs et plafonds des pièces sèches et humides.
- Toiles de verre.

Spécificités

- Grain fin arrondi.
- Etat de finition A ou B selon la préparation du support.
- Velours adapté pour toiles de verre.
- Fort pouvoir couvrant et garnissant.

Points forts

- Blancheur élevée et durable.
- Grande facilité d'application.
- Lessivable : entretien facile.
- Répond aux exigences des chantiers HQE™, LEED®, BREEAM® grâce à la certification M1.

Caractéristiques

Aspect en pot	:	Onctueux
Aspect du film sec	:	Velouté poché
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813)	:	8% sous 60°
Extrait sec en volume (en blanc)	:	47 % (± 2 %)
Extrait sec en poids (en blanc)	:	60 % (± 2 %)
Densité (masse volumique à 20 °C)	:	1,32 (± 0,05) g/cm³
Résistance à l'abrasion humide	:	Norme NF EN 13 300 : Classe 2
Rendement moyen	:	Supports lisses : 8 à 11m²/L - Toiles de verre : 7 à 9m²/L
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.)		
Sec au toucher	:	1 h
Recouvrable	:	6 h
Teintes	:	Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
Conditionnements	:	1 L - 3 L - 15 L

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats effectués, en toute objectivité, dans les conditions d'utilisation conformes aux norms ou DTU en vigueur. Avant toute mise en œuvre verifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une edition plus récente.

SIGMALYS ÉVO VELOURS

Peinture Intérieure
Peintures Velours

Mise en œuvre

Supports admissibles

Tous fonds secs, sains et cohésifs (béton, enduit ciment, plâtre, plaque de plâtre à épiderme cartonnée) déjà revêtus ou non d'ancienne peinture, conformes au NF DTU 59.1.
Supports métalliques avec impression adaptée, voir ci-après.

Préparation des fonds

Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF DTU 59.1.

Systèmes d'application

Murs et plafonds : Imprimer les fonds à l'aide d'une couche de SIGMALYS EVO IMPRESS ou PERUSTOP EXPRESS et recouvrir par deux couches de SIGMALYS EVO VELOURS.
Métaux ferreux : traiter les supports à l'aide d'une couche de SIGMAPRIME METAL et recouvrir par deux couches de SIGMALYS EVO VELOURS.
Métaux non ferreux : imprimer à l'aide de SIGMAPRIME ULTRA et recouvrir par deux couches de SIGMALYS EVO VELOURS.

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, polyster tissé 13mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants, si le produit a séché.

Observations

Conditions limites d'application : Températures d'application et du support supérieures à 8°C et humidité relative inférieure à 70 %.

Classification

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7a2/4a
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 1 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.
Emission dans l'air intérieur : A+
Données environnementales :

- Possède un certificat M1, éligible aux chantiers LEED, HQE et BREAM.
- Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.sigmacoatings.fr
- Déclaration environnementale : www.déclaration.environnementale.grouv.fr.

Conservation

12 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert. - Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. - Utiliser rapidement après ouverture.

Hygiène et Sécurité

- Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.
- La fiche de données de sécurité et la fiche technique sont disponibles sur le site www.sigmacoatings.fr.

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats effectués, en toute objectivité, dans les conditions d'utilisation conformes aux norms ou DTU en vigueur. Avant toute mise en œuvre verifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une edition plus récente.