



CHROMATIC®
BOIS



Définition

Lasure transparente satinée à base de résines alkydes en phase solvant pour la décoration et la protection de surface des bois à séchage rapide.

Domaines d'emploi

- Extérieur.
- Décoration et protection de surface des bois neufs, bruts, anciennement lasurés ayant reçus en atelier des traitements de préservation.

Spécificités

- Aspect satiné «ciré» transparent.
- Bon extrait sec qui garantit une bonne épaisseur du film.
- Excellente résistance aux intempéries et aux ultraviolets.
- Microporeux.
- Respecte et valorise le veinage du bois.
- Séchage rapide : Recouvrable dès 5 h et résistant aux fines pluies dès 2 h.

Points forts

- Lasure d'imprégnation et de finition.
- Application facile.
- Entretien facile.

Caractéristiques

Aspect en pot	:	Fluide
Aspect du film sec	:	Satiné (aspect ciré)
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813)	:	20 % (±5%) sous 60° après 1 mois
Extrait sec en volume (en blanc)	:	52 (±2) %
Extrait sec en poids (en blanc)	:	57 (±2) %
Densité (masse volumique à 20 °C)	:	0,91 (±0,03) g/cm ³
Point éclair	:	47°C
Rendement moyen	:	12 à 15 m ² /L selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.)		
Sec au toucher	:	2 h
Hors poussière	:	1 h
Hors pluie	:	2 h
Recouvrable	:	5 h
Teintes	:	Incolore, 64 teintes transparentes du CHROMATIC® Bois
Conditionnements	:	1L - 5L



Mise en œuvre

Supports admissibles

Tous bois imprégnables, bruts, lasurés, en bon état.

Préparation des fonds

Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 et 2 (DTU 59.1).

Systèmes d'application

TRAVAUX NEUFS

Ponçage, époussetage, dégraissage.

Gratter puis isoler les nœuds et les poches de résines des bois résineux à l'aide d'un produit adapté (gomme laque).

Sur bois durs ou peu imprégnables : 2 à 3 couche(s) de SIGMALIFE EXPRESS non diluée.

Sur bois tendres ou imprégnables : 2 à 3 couche(s) de SIGMALIFE EXPRESS non diluée.

Sur bois fortement exposés : 2 à 3 couche(s) de SIGMALIFE EXPRESS non diluée.

TRAVAUX D'ENTRETIEN

Anciennes lasures en bon état : lessivage, ponçage, époussetage, 2 à 3 couche(s) de SIGMALIFE EXPRESS non diluée.

Anciennes peintures, anciens vernis ou lasures en mauvais état : décapage, rinçage si nécessaire, ponçage, époussetage :

Sur bois durs ou peu imprégnables : 2 à 3 couche(s) de SIGMALIFE EXPRESS non diluée.

Sur bois tendres ou imprégnables : 2 à 3 couche(s) de SIGMALIFE EXPRESS en finition.

Matériel d'application

Brosse, rouleau microfibre

Dilution

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer

Nettoyage du matériel

White Spirit

Observations

- Ne pas utiliser d'incolore en extérieur sur bois brut.
- Ne pas appliquer sur support gelé, condensant ou humide.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et humidité relative supérieure à 80% en extérieur et par une température inférieure à 8°C et une humidité relative supérieure à 65% en intérieur.
- Sur bois exsudant des huiles anti-siccatives, utiliser SIGMALIFE QUICK RAIN.
- Si certaines zones sont remises à nu car présentant localement des dégradations, retenir les systèmes prévus pour l'entretien des «anciennes peintures, anciens vernis, anciennes lasures en mauvais état».
- En extérieur, dans le cas d'utilisation de SIGMALIFE EXPRESS en couche d'imprégnation, elle doit être recouverte dans les 3 mois qui suivent sa mise en œuvre.

Classification

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 4a

COV : Ce produit contient au maximum 400 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Conservation

18 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert.

SIGMALIFE EXPRESS

Bois
Lasures



Hygiène et Sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié
- La fiche de données de sécurité et la fiche technique sont disponible sur le site www.sigmacoatings.fr.