SIGMACO ÉVO VELOURS

Peinture Intérieure
Peintures Velours

Réduction Carbone

Sécurité

Peintures, vernis et produits connexes – NF 130
www.ecolabels.fr

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

CHROMATIC®

INT

Définition

Peinture veloutée à base de résines acryliques et alkydes en émulsion biosourcée, additivée anti moisissures.

Domaines d'emploi

- Intérieur : Travaux neufs et rénovation.
- Pour murs et plafonds des pièces sèches et humides.
- Etat de finition A ou B (selon les préparations des supports)
- Applicable sur toiles de verre.

Spécificités

- Temps ouvert suffisamment long pour faciliter l'application du produit.
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures.

Points forts

- Très grande facilité d'application.
- Excellent rendement et opacité.
- Applicable "Mouillé sur mouillé".
- Séchage rapide permettant l'application de 2 couches dans la journée.
- Compatible avec les chantiers à exigeances environnementales.

Caractéristiques

Aspect en pot	:	Onctueux
Aspect du film sec	:	Poché fin
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813)	:	6% sous 60°
Extrait sec en volume (en blanc)	:	45 % (± 2 %)
Extrait sec en poids (en blanc)	:	58 % (± 2 %)
Densité (masse volumique à 20 °C)	:	1,39 (± 0,05) g/cm³
Résistance à l'abrasion humide	:	Norme NF EN 13 300 : Classe 2
Rendement moyen	:	10 à 12 m²/L selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.)		
Recouvrable	:	4 h ou "mouillé/mouillé"
Teintes	:	Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
Conditionnements	:	1 L - 3 L - 15 L

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats effectués, en toute objectivité, dans les conditions d'utilisation conformes aux norms ou DTU en vigueur. Avant toute mise en œuvre verifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une edition plus récente.

SIGMACO ÉVO VELOURS

Peinture Intérieure
Peintures Velours

Mise en œuvre

Supports admissibles

Préparation des fonds

Préparation des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF DTU 59.1.

Systèmes d'application

Murs et plafonds : Imprimer les fonds à l'aide d'une couche de SIGMACO PRIM FUTURA ou PERUSTOP EXPRESS et recouvrir par deux couches de SIGMACO EVO VELOURS appliquées à 4 heures d'intervalle minimum.

Métaux ferreux : Traiter les supports à l'aide d'une couche de SIGMAPRIME METAL et recouvrir par deux couches de SIGMACO EVO VELOURS.

Métaux non ferreux : Imprimer à l'aide de SIGMAPRIME ULTRA et recouvrir par deux couches de SIGMACO EVO VELOURS.

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12mm, ou polyester tissé 13mm, pistolet.

Dilution

Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel

A l'eau ; Si le produit a séché, aux solvants.

Observations

Conditions limites d'application : Températures d'application et du support supérieures à 8°C et humidité relative inférieure à 70 %.

Classification

AFNOR : NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2/4a

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 2 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.

Emission dans l'air intérieur : A+

Données environnementales :

- Taux de biosourcé (selon NF EN 16640) : 26%
- Empreinte carbone (selon unité fonctionnelle) : 0,376 kg CO2eq/m²/couche sur 10 ans
- Empreinte carbone (calcul RE2020) : 1,880 kg CO2eq/m²/couche sur 50 ans
- Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.sigmacoatings.fr
- Déclaration environnementale : www.déclaration.environnementale.gouv.fr

Conservation

- 12 mois en emballage hermétique d'origine non ouvert. - Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. - Utiliser rapidement après ouverture.

Hygiène et Sécurité

- Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.
- La fiche de données de sécurité et la fiche technique sont disponibles sur le site : www.sigmacoatings.fr.

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats effectués, en toute objectivité, dans les conditions d'utilisation conformes aux norms ou DTU en vigueur. Avant toute mise en œuvre verifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une edition plus récente.